

Sigmatex Superlatex Matt



Description	Peinture murale mate haut de gamme en phase aqueuse, pour intérieur à base d'un copolymère vinylique. Pour application extérieure uniquement sur supports sous abri.	
Usage	Traitement de supports plus ou moins poreux, secs et neutres, p.ex. crépis, maçonnerie, béton, fibrociment, ainsi que remise en peinture de supports déjà peints.	
Caractéristiques principales	• Application aisée • Non saponifiable • Très résistant au frottement humide (classe 1, EN13300) • Très bon pouvoir couvrant (classe 2, EN13300) • Utilisable comme couche de fond et de finition • Classe réaction au feu B-s1,d0 (NBN EN 13501-1,1) • Perméable à la vapeur d'eau • Pas d'odeur désagréable, usage des lieux immédiatement après avoir été peints • Contient moins de 1g/l de COV • Certifié : Ecolabel, EPD, BREEAM, WELL	
Teintes et brillance	• Blanc et teintes suivant nuancier Sigma Colour System (C21.3) et le nuancier PPG Voice of Colour. • D'autres couleurs sont également disponibles. • Mat (env. 2% @ 85° et env. 2,5% @ 60°, ISO 2813, EN13300).	
Données de base	• Densité: env. 1,42 g/cm³ • Extrait sec: env. 40% en volume • Sec hors poussière: env. 1 heure • Recouvrement: env. 4 heures • Point d'inflammabilité: n'est pas d'application Les données de base sont déterminées à 23°C, 50% H.R. Ces données sont d'application pour le blanc et l'épaisseur du film recommandée, sauf contre-indication.	
Rendement	<u>Pratique</u> 8 - 10 m²/litre Le rendement pratique est fonction de différents facteurs, tels que la structure du support, l'état et la forme de l'objet, la méthode d'application, l'expérience de l'applicateur, ainsi que des conditions atmosphériques.	
Systèmes	Prétraitement: voir rubrique "Conditions du support" <u>Support minéral non traiter</u> 2 couches Sigmatex Superlatex Le nombre de couches de finition dépend des exigences qualitatives, de la teinte choisie, de la teinte existante et de la nature du support.	

Sigmatex Superlatex Matt



Conditions du support

Supports neufs (non traités)

Doivent être suffisamment liés, secs (indication verte au protimètre) et propres jusqu'à l'obtention d'un support sain.

Pour support minéral degré d'humidité max. 4%. Pour support à base de plâtre max. 1%.

La finition sur des support insuffisamment secs et durcis peut occasionner des embus (dus aux efflorescences alcalines).

Effectuer les réparations à l'aide des produits exempts de chaux.

Conditions du support

Prétraiter les supports poudreux et très absorbants au Sigmafix Universal (dilution en fonction du support, voir fiche technique 8205).

Pour plus d'informations concernant prétraitement et/ou fixation de murs, voir fiche FI1333

Anciens supports à base de dispersion aqueuse

Adhérents, sains, nettoyer à l'eau ammoniacale et ensuite bien laisser sécher.

Anciennes peintures alkydes

Adhérentes, saines, nettoyer à l'eau ammoniacale et ensuite bien laisser sécher.

Dépolir les peintures alkydes par ponçage.

Conditions d'application

Afin de permettre la formation du film indispensable (durcissement) il y a lieu de respecter les conditions suivantes:

La température ambiante et la température du support doivent être entre 5°C - 30°C durant l'application et le séchage.

Une humidité relative de max. 85%.

La température du support doit être d'au moins 3°C au-dessus du point de rosée.

Une bonne aération pendant l'application et le séchage.

Instructions d'emploi

Rouleau/brosse

Diluant: 0 - 7% eau de ville en volume (max. 70 cm³/litre de peinture)

Type rouleau recommandé: manchon polyamide antigoutte (p.e. ProGold Anti-Goutte Exclusive 151018 & 151025)

Pistolet airless

Sigmatex Superlatex Matt peut être pulvérisé, mais nous recommandons de créer au préalable une zone de test et de faire évaluer le résultat final par le client.

Les meilleurs résultats sont obtenus avec un rouleau pulvérisateur à airless.

Méthode d'application

Si on choisit comme finition une teinte vive, p. ex. du rouge, il est recommandé d'appliquer une première couche de Sigmatex Superlatex blanc additionné d'env. 20% de la teinte de finition choisie.

Diluant de nettoyage

Nettoyer le matériel immédiatement après usage à l'eau et détergent

Mesures de sécurité

Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.

Sigmatex Superlatex Matt



Données complémentaires

Pouvoir opacifiant

Très bon

Adhérence

Excellente tant sur supports poreux que fermés. En cas d'application sur support fermé, l'humidité de condensation peut cependant provoquer un décollement. Ne pas appliquer le Sigmatex Superlatex sur un support fermé (p. ex. une ancienne peinture alkyde), dans des locaux à risque de condensation tels que cuisines et salles de bain.

Résistance à l'abrasion humide:

Selon EN 13300 après un mois de séchage

Plaque de plâtre:

Les plaques de plâtre qui sont exposées à la lumière UV pendant de longues périodes peuvent être décolorées de sorte qu'un essai représentatif sur chantier est recommandé.

Pour un jaunissement apparent, appliquer une couche isolante avec le Sigma StainAway Matt.

Si nécessaire isoler par 2x une décoloration persistante.

Cette Fiche Technique est également disponible en Anglais.

Conservation

24 mois minimum dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel entre 5°C et 30°C dans son emballage d'origine non entamé. Ne pas stocker en plein soleil.

EMG

10100DN3605