

# CapaTex Mat S1<sup>+</sup>

Peinture murale intérieure et pour plafond, extra mate, très facile à nettoyer. Insensible à la lumière rasante.



## Description de produit

Domaine d'utilisation

Peinture murale intérieure et pour plafond, extra mate, très facile à nettoyer, à haut pouvoir opacifiant. Applicable dans des pièces avec lumière rasante.

Propriétés

Approprié comme finition mate sur un tas de supports. Polyvalente et application facile.

- généralement 1 couche est suffisante
- résistant aux produits désinfectants incolores et dilués à l'eau
- sans solvant, ni plastifiants
- testé sur substances nuisibles (certificat TÜV)
- facile à nettoyer, même les teintes foncées
- quasiment insensible à "l'effet d'écriture"

Matériau de base

Dispersion synthétique en phase aqueuse.

Conditionnement

- 1,25 , 2,5, 5 et 10 litres

Teintes

Blanc et teinté.

Blanc est également la base 1 pour le système ColorExpress. CapaTex Mat S1<sup>+</sup> peut être teinté avec le système ColorExpress-systeme en beaucoup de couleurs.

Les couleurs brillantes, intensives, comme p. ex. le jaune, l'orange, le rouge ont peu de pouvoir opacifiant.

Pour ces teintes, il est donc recommandé d'appliquer une teinte de fond, couvrante basée sur le système de teintes de fond Caparol.

Une deuxième couche de finition peut s'avérer nécessaire

Degré de brillance

Extrêmement mate 07 GU/85° conforme DIN EN 13300

Stockage

Au frais, mais à l'abri du gel.

Données techniques

Les données techniques du matériau teinté peuvent dévier.

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ■ Abrasion humide:                  | Classe 1 conforme DIN EN 13300 (résistant au frottement) |
| ■ Rapport de contraste:             | Classe 1 conforme DIN EN 13300                           |
| ■ Densité:                          | env. 1,5 kg/l  |
| ■ Gewicht Feststoffgehalt (nur FR): | 57,20%   |



intérieur 1	intérieur 2	intérieur 3	extérieur 1	extérieur 2
+	+	+	-	-
(-) impropre / (○) partiellement approprié / (+) approprié				

## Application

Supports appropriés

Les supports doivent être secs et exempts de salissures et de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence.

Préparation du support

### Enduits minéraux

Pas de traitement préalable pour les enduits solides et normalement absorbants. Traiter les enduits poreux rugueux, pulvérulents ou absorbants avec CapaTex Fix ou CapaTex Fix THIX.

### Enduits de plâtre et enduits de projection

Poncer et dépeussier les enduits de plâtre présentant une couche de frittage et appliquer une couche de fond avec CapaTex Fix ou CapaTex Fix THIX.

### Panneaux de construction en plâtre

Sur panneaux absorbants, appliquer une couche de fond avec CapaTex Fix ou CapaTex Fix THIX. Appliquer une couche de fond avec CapaTex Primer pour améliorer l'adhérence sur les panneaux lisses, fortement comprimés.

### Panneaux de plâtre enrobés de carton

Poncer les aspérités. Renforcer les surfaces poncées et friables avec CapaTex Fix ou CapaTex Fix THIX. Appliquer une couche de fond avec CapaTex Primer, CapaTex Fix ou CapaTex Fix THIX. Sur les panneaux contenant des substances hydrosolubles et décolorantes, appliquer une couche de fond avec IsoGrund Ultra.

### Béton

Éliminer d'éventuels résidus de solvants, ainsi que toute substance farinante ou pulvérulente.

### Béton cellulaire

Appliquer une couche de fond avec CapaTex Fix ou CapaTex Fix THIX.

### Maçonnerie en briques silico-calcaires et en briques apparentes

Aucun traitement préalable à la mise en peinture.

### Peintures bien adhérentes

Traiter directement les peintures mates et faiblement absorbantes. Dépoussiérer les surfaces et couches de laque brillantes. Appliquer une couche de fond avec CapaTex Primer.

### Peintures mal adhérentes

Éliminer les peintures à dispersion, laques ou enduits à base de résine synthétique mal adhérents. Appliquer une couche de fond avec CapaTex Primer sur les surfaces faiblement absorbantes ou lisses. Traiter les surfaces poreuses rugueuses, pulvérulentes ou absorbantes avec CapaTex Fix ou CapaTex Fix THIX. Enlever mécaniquement les peintures minérales mal adhérentes et dépoussiérer les surfaces. Appliquer une couche de fond avec CapaTex Fix ou CapaTex Fix THIX.

### Papier ingrain, papier-peint à relief ou décoratif, non peint

Aucun traitement préalable à la mise en peinture.

### Papiers-peints mal adhérents

Enlever complètement le papier-peint. Éliminer les résidus de colle et de maculature par lavage. Appliquer une couche de fond avec CapaTex Fix ou CapaTex Fix THIX.

### Surfaces présentant des traces de nicotine, d'humidité, de suie ou de graisse

Laver à l'eau les taches de nicotine, de suie ou de graisse à l'aide d'un détergent ménager dégraissant. Bien laisser sécher. Éliminer les auréoles d'humidité par brossage sec. Appliquer une couche de fond isolante avec IsoGrund Ultra. Sur les surfaces fortement encrassées, appliquer une couche de finition avec IsoDeck Ultra.

### Bois et boiseries

Appliquer une couche avec les laques diluables à l'eau Capacryl Aqua. Consulter les Informations Techniques concernées.

### Petites imperfections

Préparer le support, puis réparer avec Caparol Akkordspachtel en suivant les consignes d'utilisation. Si nécessaire, appliquer une nouvelle couche de fond sur le support.

### Mastic acrylate

Respectez le temps de séchage complet du nouveau des joints souple appliqué, suivez les instructions du fabricant concerné.

# INFORMATION TECHNIQUE

Méthode d'application	A la brosse, au rouleau ou par projection avec des appareils Airless. <b>Airless:</b> angle de projection 50° gicleur 0,017" pression 160-190 bar filtre 60 mesh  Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
Système de couches	<b>Couche de fond et/ou intermédiaire</b> Appliquer une couche de fond et/ou intermédiaire avec CapaTex Mat S1+, dilué avec 5 % d'eau au max.  <b>Couche de finition</b> Appliquer une couche de finition avec CapaTex Mat S1+, non dilué ou dilué à l'eau jusqu'à 5 % au max.
Consommation	Env. 7 - 9 m <sup>2</sup> /l par couche sur support lisse. Sur supports rugueux, consommation relativement plus élevée. Déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.
Conditions de mise en œuvre	Température ambiante et du support: 8 °C au min. 30°C au max.
Séchage/Temps de séchage	A + 20°C et avec 65% d'humidité relative de l'air : produit sec en surface et recouvrable après 4-5 heures. Complètement sec et résistant après env. 3 jours. En cas de température inférieure et d'humidité de l'air plus importante, ces délais s'allongent.
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils immédiatement après l'emploi à l'eau.
Remarques	Pour éviter des reprises, appliquer sans interruption, mouillé-dans-mouillé.

## Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

### Uniquement pour l'application professionnelle

Peut provoquer une allergie cutanée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.

Contient: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthylisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Elimination des déchets	Matériau / emballage conforme la législation locale.
Valeur limite UE de COV	Valeur limite UE de COV de ce produit (cat. A/a) est max. 30 g/l (2010). Ce produit contient < 1 g/l COV.
Déclaration du contenu	Dispersion polyvinylacetate, blanc titane, calciumcarbonate, matières de remplissage au silicate, eau, additifs, conservateur.
Centre Service Clients	<b>DAW Belgium S.R.L</b> Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be

### Information technique - Edition: 11-2023

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.  
A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur [www.caparol.be](http://www.caparol.be).