

## Sigma Siloxan Fix Syn



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description                  | Fixateur à base de solvants dans les systèmes de Sigma Siloxan à base de résine de siloxan pour l'extérieur.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Usage                        | Fixation pour des supports très absorbante et/ou farinantes.<br>Fixateur pour des finitions de silicate existant.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Caractéristiques principales | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellentes propriétés d'adhérence</li> <li>• Haut pouvoir de pénétration</li> <li>• Propriétés de renforcement</li> <li>• Insaaponifiables</li> <li>• Haute perméabilité à la vapeur d'eau</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| Teintes et brillance         | • Incolore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Données de base              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Densité: env. 0,83 g/cm<sup>3</sup></li> <li>• Extrait sec: env. 12% en volume</li> <li>• Séchage: recouvrable après 12 heures</li> <li>• Point d'inflammabilité: 43°C</li> </ul> <p>Les données de base sont déterminées à 20°C, 65% H.R.<br/>Ces données sont d'application pour l'épaisseur du film recommandée, sauf contre-indication.</p>                   |
| Rendement                    | <u>Consommation</u><br>Env. 170 ml/m <sup>2</sup> et plus selon absorption du support                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Systèmes                     | <u>Couche de fond</u><br>Sigma Siloxan Fix Synnon dilué<br>Sur fonds poudreux et fortement absorbants passer 2 fois « humide-sur-humide »<br><br><u>Couches suivantes</u><br>2 x Sigma Siloxan Topcoat Matt<br>ou<br>2 x Sigma Siloxan Topcoat Quartz Matt<br>ou<br>1 x Sigma Siloxan Filler<br>1 x Sigma Siloxan Topcoat Matt<br><br><u>Nettoyage</u><br>Nettoyer l'outillage au white-spirit après usage |
| Conditions du support        | Nettoyer et enlever les surfaces instables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conditions d'application     | Min. 3°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Instructions d'emploi        | Appliquer à la brosse ou au rouleau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Sigma Siloxan Fix Syn



## Mesures de sécurité

Inflammable  
Laisser les emballages fermés  
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application  
Ne pas jeter le produit dans l'évier

Voir fiches 1430 et 1431 (a+b)  
Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche de données de sécurité

## Conservation

24 mois minimum dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

## EMG

10100DN7015