

Sigmulto Stucco



Description	Enduit décoratif pour l'intérieur à base de dispersion de résine acrylique pour créer un aspect stucco ou un aspect marbré							
Usage	Recommandés pour une finition murale esthétique de bureaux, hôtels, magasins, théâtres, show-rooms, restaurants, habitations et autres bâtiments représentatifs.							
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> • Deux aspects décoratifs sont à réaliser avec un seul produit: l'aspect stucco et l'aspect marbré. • Une application rapide, aisée et économique • Gain de temps: l'aspect "stucco" réalisable en deux passes • Long temps ouvert • Une base, teintable à la machine Sigma ou avec des pigments universels • Insaponifiable 							
Teintes et brillance	<ul style="list-style-type: none"> • Presque toutes les teintes. La couleur finale peut différer de l'échantillon de couleur. En particulier avec des couleurs sombres et lumineuses, l'impression de couleur est plus claire. Les échantillons de couleur doivent donc être considérés comme une indication du résultat final. • Il est recommandé de faire une zone de test pour évaluer la couleur et l'effet (dessin). • Nous vous recommandons d'utiliser des emballages portant le même numéro de lot pour un même mur. • Aspect stucco: mat décoratif • Aspect marbré: mat/brillant 							
Données de base	<ul style="list-style-type: none"> • Densité: env. 1,7 g/cm³ • Extrait sec: env. 45 % en volume • Recouvrable après • Recouvrable après: Aspect stucco: env. 3 heures • Recouvrable après: Aspect marbré: env. 6 heures • Sec à cœur: 24 heures <p>Les données de base sont déterminées à 20°C, 55% H.R. Ces données sont d'application pour le blanc et l'épaisseur du film recommandée, sauf contre-indication.</p>							
Rendement	<table border="1"> <tr> <td>Effet Stucco</td> <td>1e couche: 120 - 150 ml/m²</td> <td>2e couche: 30-60 ml/m²</td> </tr> <tr> <td>Effet Marbré</td> <td>1e couche: 180 - 210 ml/m²</td> <td>2e couche: 30-60 ml/m²</td> </tr> </table> <p>Pour éviter fissuration dans le Sigmulto Stucco, les accumulations de matériau et les épaisseurs de couche élevées doivent être évitées.</p>		Effet Stucco	1e couche: 120 - 150 ml/m ²	2e couche: 30-60 ml/m ²	Effet Marbré	1e couche: 180 - 210 ml/m ²	2e couche: 30-60 ml/m ²
Effet Stucco	1e couche: 120 - 150 ml/m ²	2e couche: 30-60 ml/m ²						
Effet Marbré	1e couche: 180 - 210 ml/m ²	2e couche: 30-60 ml/m ²						
Systèmes	<p><u>Effet stucco</u> Appliquer à la lisseuse en inox avec coins arrondis une couche de Sigmulto Stucco (de 120 à max. 150g/m²), par touches larges et de façon aléatoire. Après avoir laissé sécher, réenduire la première couche par petits mouvements irréguliers à l'aide la lisseuse inox en prenant soin de ratisser le produit. Option possible: Après le séchage, on peut effectuer un très léger polissage à la laine d'acier n°000.</p>							



Systemes

Remarque

Eviter d'appliquer le produit en surcharge. Ceci peut provoquer une craquelage.
Ce phenomene se manifeste plus souvent sur des supports tres fermes et aux consommations plus elevees.

Conditions du support

Supports neufs (non traites)

Doivent etre suffisamment lies, secs et propres jusqu'a l'obtention d'un support sain.
Pretraiter les supports tres absorbants ou irregulierement absorbants au Sigmafex Universal (fiche technique 8205).

Anciennes couches de peinture en dispersion

Bonne adherence, saines et nettoyees.

Anciennes couches de peinture a base de resine alkyde (glycerophtaliques)

Bonne adherence, saines et nettoyees.

Mater par poncage.

Important

Après préparations, les fonds doivent être parfaitement plans (sans irrégularités, rayures,.. et d'une absorption régulière.

Des irrégularités seront accentuées par les deux techniques de Sigmulto Stucco.

Conditions d'application

Ne pas appliquer en-dessous de 8°C

Instructions d'emploi

Remarque

Agiter le bidon pendant 2 minutes avant d'y rajouter les colorants. Ensuite réintroduire le bidon dans l'agitateur et mélanger pendant au moins 5 minutes.

Matériel d'application

Effet stucco:

lisseuse en inox avec coins arrondis .

Pour la couche de finition: impérativement à la lisseuse inox petit format.

Effet marbré:

Première couche: rouleau texturé et spatule plastique.

Couche de finition: un couteau à enduire ou une lisseuse en inox.

Instructions d'emploi

Dilution

Le Sigmulto Stucco est prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

Le matériel se nettoie à l'eau de ville immédiatement après usage

Mesures de sécurité

Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche de données de sécurité.

Sigmulto Stucco



Données complémentaires

Sigmulto Stucco ne résiste pas à l'eau. Ne pas l'appliquer sur des surfaces subissant un ruissellement d'eau. En cas d'application sur support fermé, l'humidité de condensation peut provoquer un décollement. Ne pas appliquer le Sigmulto Stucco sur un support fermé (p.e. une ancienne peinture alkyde) dans des locaux à risque de condensation tels que cuisines et salles de bains.

Conservation

12 mois minimum dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel entre 5°C et 30°C dans son emballage d'origine non entamé. Ne pas stocker en plein soleil.

EMG

10100DN4476